

一般物性
Physical properties

| 項目 Item | 単位 Unit | SlimFlex LE-20 | 測定方法 Test Method |
|---|-------------------|----------------|---|
| 厚み Thickness | mm | 2.00 - 6.00 | Thickness gauge |
| 密度 Density | kg/m ³ | 200 | INOAC法 (JIS K 6401 : 2011基準) INOAC method(Based on JIS K 6401 : 2011) |
| 引張強度 Tensile strength | MPa | 0.30 | INOAC法 (JIS K 6251 : 2010基準) INOAC method(Based on JIS K 6251 : 2010) |
| 伸び Tensile elongation | % | 150 | INOAC法 (JIS K 6251 : 2010基準) INOAC method(Based on JIS K 6251 : 2010) |
| 引裂強度 Tear strength | N/mm | 1.30 | INOAC法 (JIS K 6252 : 2007基準) INOAC method(Based on JIS K 6251 : 2007) |
| 25%圧縮荷重 25% Compression Load Deflection | MPa | 0.020 | INOAC法 (JIS K 6254 : 2010基準) INOAC method(Based on JIS K 6254 : 2010) |
| 圧縮残留歪 Compression Set | % | 7.9 | INOAC法 (JIS K 6401 : 2011基準) INOAC method(Based on JIS K 6401 : 2011) |

上記は全て代表値であり、保証値ではありません。

The figures all indicate representative values.