

## 一般物性

Physical properties

## ● 構成



項目 Item	単位 Unit	SlimFlex EXT	測定方法 Test Method
厚み Thickness	mm	0.10	Thickness gauge
密度 Density	kg/m <sup>3</sup>	900	INOAC法 (JIS K 6401 : 2011基準) INOAC method (Based on JIS K 6401 : 2011)
10%圧縮荷重 10% Compression Load Deflection	MPa	0.007	INOAC法 (JIS K 6254 : 2010基準) INOAC method (Based on JIS K 6254 : 2010)
圧縮残留歪 Compression Set	%	6.8	INOAC法 (JIS K 6401 : 2011基準) INOAC method (Based on JIS K 6401 : 2011)

上記は全て代表値であり、保証値ではありません。

The figures all indicate representative values.